

カチオン系一材型速硬下地調整塗材

NSカチオンワンQ

広範囲な下地に適応できるカチオン系の速硬ポリマーセメントモルタルです。

省工程

水系

無溶剤型

NS カチオンワンQ は、特殊セメント系粉体とカチオン系アクリル共重合体再乳化形粉末樹脂を予め適量混合した一材型製品で、速硬性と各種下地に対し安定した接着力を発揮します。また、吹付け・各種仕上塗材の下地調整塗材として使用できます。防水工事における下地調整では仮防水機能も有します（詳細はカタログ参照）。



【主な特長】

- 各種下地に対し、安定した接着強さを発揮し、接着耐久性にも優れています。
- **1 ～ 10 mm**までの幅広い塗厚に対応できます。
- 一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材がなく、環境負荷の少ない製品です。
- **速硬タイプ**で、短時間の養生で次工程の施工が可能のため、大幅な工期短縮が図れます。



設計価格

¥15,000 /箱

適応部位

内・外壁、内・外床、天井

<工 程>

1. 下地の清掃
2. 練混ぜ
3. 塗付け
4. 養生

※詳細はカタログ等をご確認ください。

荷姿	適用部位	適用下地*	適用仕上げ	標準調合	標準塗厚	標準施工面積
20kg/ 箱 (10kg × 2 袋)	内・外壁 内・外床 天井	コンクリート、 モルタル、 ブロック、PC 板、 ALC パネル、 タイル等	防水材、クロス、 仕上塗材、 陶磁器質タイル、 タイルカーペット、 P タイル、塗床等	清水 約 2.0 ℓ / 袋	1 ～ 10mm	約 1.4 m <sup>2</sup> /10kg 袋 (5mm 厚)

※適応下地の詳細についてはカタログを参照してください。

上記標準仕様以外での施工による不具合につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。  
※各生産工場により、標準調合 ( 加水量 ) が若干変わることがありますので、製品包装の記載値で調合してください。