

コニシ(株)

<http://www.bond.co.jp/>

建築用2成分形アクリルウレタン系シーリング材

ボンドAUシール

JIS A5758 F-25LM-9030(UA-2)

- 耐久性区分9030適合 ●低モジュラス型 ●日本シーリング材工業会ノンホルムアルデヒド製品登録F☆☆☆☆(JSIA-003025) ●塗料との密着性が良く、ほとんどの塗料に対して汚染を生じません。
●厚生労働省による室内濃度指定値策定13物質を配合していません。

美観対応



設計価格	¥2,400 /ℓ
標準仕様	■混合比(重量比) 基剤:硬化剤:カラーマスター = 100:300:13 ■プライマー シールプライマー#9又は#7 (油性コーキング打替えは 別途専用プライマーを使用) ・その他注意事項は「ボンドシーリング材 総合カタログまたは製品カタログをご参 照ください。」
適応部位	プレキャストコンクリート板の各種 塗装目地, RC造の各種塗装目地, 各種パネル・ボード類の塗装目地, 窓枠廻りの塗装目地, クリア塗装 を施す目地 ・ガラス廻りには適しません。 ・露出目地では表面にごみの付着が目立 つ場合があります。

建築用2成分形ポリウレタン系シーリング材

ボンドビューシール6909

JIS A5758 F-25LM-8020(PU-2)

- 耐久性区分8020適合 ●低モジュラス型 ●日本シーリング材工業会ノンホルムアルデヒド製品登録F☆☆☆☆(JSIA-003026) ●塗料との密着性が良く、ほとんどの塗料に対して汚染を生じません。
●厚生労働省による室内濃度指定値策定13物質を配合していません。

美観対応



設計価格	¥1,800 /ℓ
標準仕様	■混合比(重量比) 基剤:硬化剤 = 100:400 ■プライマー シールプライマー#9又は#7 (油性コーキング打替えは 別途専用プライマーを使用) ・その他注意事項は「ボンドシーリング材 総合カタログまたは製品カタログをご参 照ください。」
適応部位	コンクリート・モルタルの各種塗装 目地, 窓枠廻りの塗装目地, ALC パネル板間目地 ・ガラス廻り, 金属部材間目地, 露出目地には 適しません。