

ポリマーセメント系 防錆・防食・機能性 無機質複合塗材

セメンシヤス#2000・#2500

鉄筋コンクリートの中性化・劣化防止塗材

防錆

中性化抑制

安全性

設計価格 ¥1,200～（材工）

標準仕様 外壁、天井

工 法 セメンシヤス工法

適応部位 内外壁、鉄筋爆裂部等

<工 程>

- ①ダイヤシーラーエポ（含浸固着）
- ②セメンシヤス#2000（鉄筋保護、中性化抑制）
- ③セメンシヤス#2500（段差埋め戻し、中性化抑制）
- ④セメンシヤス#2000（下地調整、中性化抑制）
- ⑤各種仕上材の塗装

※アルカリ付与材塗布の併用（セメンシヤスソルカット工法）も可
※磁器タイル面を塗装面に変更する際の下塗材としても有効

種類	中性化 深さ(mm)
無塗装	8.1
セメンシヤス#2000	0.9（11）
セメンシヤス#2500	2.7（33）
アクリルシン	4.3（53）
#2000+アクリルシン	0.5（6）
アクリル系タイル	1.4（17）
艶あり合成樹脂エマルジョンペイント	3.1（38）
磁器タイル	3.5（43）

（ ）内は無塗装に対する比率%

セメンシヤス工法による露出鉄筋補修モデル

